

## RESINA MX-700

Resina a letto misto pronta all'uso per la produzione di acqua demineralizzata, garantisce un output costante con conducibilità molto bassa.



- Rapporto anioni/cationi: 50 : 50
- L'eccellente resistenza alla degradazione meccanica assicura una caduta di pressione bassa
- Offre una dispersione di conducibilità < 0.1 mS / cm ed è utilizzabile per tutte le applicazioni a letto misto
- Fornita in sacchi da 25lt. o in bombole da 32,5lt. complete di attacchi e pronte all'uso

Dimensione sfere (mm)	Ritenzione idrica (% max)	Coefficiente di uniformità	Densità di massa (g/L)
0,45 ÷ 1,20	45 / 55	n.d.	730

### ATTENZIONE:

La resina deve essere conservata, prima dell'uso, negli imballaggi originali ermeticamente chiusi, al fine di impedire che venga in contatto con l'aria e subisca una degradazione delle sue prestazioni iniziali dovuta a fenomeni di carbonatazione della componente anionica. Occorre pertanto maneggiarla con cautela, evitando di lasciare le confezioni aperte.